



Bezeichnung: HAVOCOLOR -Silicryl

Basis:	<i>HAVOCOLOR – Acryl</i> ist eine hervorragend zu verarbeitende, standfeste, einkomponentige Acrylharzdispersion, die auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar ist.
Eigenschaften:	<i>HAVOCOLOR – Acryl</i> verfügt über eine exzellente Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Holz etc.
Farbton:	Die Masse in der Kartusche bzw. unmittelbar nach dem Ausspritzen entspricht nicht dem original Farbton. Dieser wird erst nach dem völligen austrocknen erreicht.
Hafteseigenschaft:	<i>HAVOCOLOR – Acryl</i> haftet generell auf allen Bodenbelägen ohne spezielle Grundierung; Trennwachse o.ä. müssen jedoch sorgfältigst entfernt werden. Der Bodenbelag muss im Bereich der Fugenflanken völlig stumpf erscheinen (besonders bei Gummi-Noppenböden!)
Reiniger:	Im frischem Zustand mit Wasser
Hautbildung:	Nach ca. 5 Minuten
Bewegungsaufnahme:	ca. 20% auf Stauchung u. Dehnung gemäß Fugenbreite
Bruchdehnung:	ca. 400%
Modul bei 100%:	ca. 0,35 MPa
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit:	nach Aushärtung -20°C bis +80 °C
Shore-Härte A nach DIN 53305:	ca. 12
Chemische Belastbarkeit:	Schwache Säuren und Laugen, Wasch- und Putzmittel, Ozon- und UV-beständig, rauchgasbeständig
Lichtbeständigkeit:	Hochbeständig durch Eisenoxid-Pigmentierung
Giftklasse:	Nach der Aushärtung nicht Toxisch, physiologisch unbedenklich, frei von Schwermetallen, umweltfreundlich nach Richtlinien UBM
Farbgleichheit:	Gleichbleibend; bei Nachlieferung können geringfügige, rohstoffbedingte Differenz auftreten.
Lagerung:	Bei trockener Lagerung (ca. +10° bis +25° C) mindestens 3 Monate
Anwendungsbereich:	Geeignet für alle Kunststoff- und Natursteinbodenbeläge, sowie bei Anschlussfugen an alle Kunststoffe, Keramiken, Holz, Metall, Glas, Mineralien, etc.. Bei Kunststeinen, Marmor, o.ä. ist ein Test auf Verfärbung der Fugenrandzonen vorzunehmen!

Verarbeitung:

Fugenränder kantengleich abkleben. Fugen satt und voll ausspritzen und mittels einer Spachtel Hohlraumfrei abziehen. Tesa entfernen und möglichst nicht mehr nacharbeiten. Die Oberfläche kann jedoch mit Wasser nachgeglättet werden. Da das Material als Lösemittel geringe Mengen Wasser enthält, entsteht ein kleiner Schwund an der Oberfläche.

Bezugsnachweis:

HAVOCOLOR GmbH - AM STEINACKER 8 - 63454 HANAU
Tel.: 06181/256999 - Fax 06181/256998