



**Bezeichnung:**

**HAVOFLEX**

**Eigenschaften:**

**HAVOFLEX** ist ein Silikon und wasserfreier 1 komp. überstreichbarer Kunstharzkleber und Fugendichter für alle Kunststoffbodenbeläge als Anschlussfugen für, Sockelstöße, Hohlkehlsöckel, an Glas, Metall, Holz, Stein, Fliesen, Tapeten im Containerbau etc. sowie zum Verkleben von EPDM Folien.

**Farbton:**

**HAVOFLEX** ist in allen gewünschten Farbtönen nach Bodenbelags- Katalogen, Ral, Brillux oder NCS- Farbfächern oder nach Mustervorlagen lieferbar.

**Hafteigenschaft:**

**HAVOFLEX** haftet generell auf allen Kunststoff- Bodenbelägen wie z.B. Lino, PVC, PU und Kautschuk etc.. Trennwachse o.ä. müssen jedoch sorgfältigst entfernt werden. (z.B. mit unserem Parafin- Entferner Solvent KM ). Der Bodenbelag muss im Bereich der Fugenflanken völlig stumpf erscheinen (besonders bei Gummi-Noppenböden!). Schwer lösbare Verbindungen erhält man mit unserem Aktivator HP, dieser sollte in jedem Falle angewendet werden.

**HAVOFLEX** ist anstrichverträglich im Sinne der DIN 52452, Teil 4.  
Aufgrund der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen.

**Basis:**

MS Polymer, neutral vernetzend

**Aushärtungssystem:**

durch Luftfeuchtigkeit

**Dichte:**

farbig: 1,7 g/cm<sup>3</sup>; transparent: 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

standfest

**Verarbeitungstemperatur:**

+5°C - +40°C

**Temperaturbeständigkeit:**

ca. -40°C - +80°C

**Hautbildungszeit:**

(23°C/50% rel. LF) ca. 15 Minuten

**Aushärtung:**

(23°C/50% rel. LF) 3 mm pro 24 h

**Shore A Härte nach DIN 53505:**

farbig: 65; transparent: 45

**Reißdehnung (2 mm Film):**

farbig 400%; transparent: 500%

**Zugfestigkeit (2 mm Film):**

farbig ca. 2,5 N/mm<sup>2</sup>; transparent: ca. 3,5 N/mm<sup>2</sup>

**Lagerfähigkeit:**

bei trockener Lagerung ( ca. + 10° bis + 25 ° C ) mindestens 3 Monate.

**ACHTUNG!!**

**Bei Kunstharzgebundenen Steingut kann es bei Polymer- Dichtstoffen zu Verfärbungen kommen. Auch bei hellen oder transluzenten Farben können UV- bedingte Verfärbungen auftreten. Vor der Verarbeitung muss das Material durch Eigenversuche auf Verträglichkeit mit dem Steingut getestet werden.**

**Für spätere Reklamationen übernehmen wir keine Haftung**  
Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

**Bezugsnachweis:**

**HAVOCOLOR GmbH \* Am Steinacker 8 \* 63454 Hanau \* Tel. 06181 – 256999 \* Fax 06181 – 256998**  
**Internet: [www.havo-color.de](http://www.havo-color.de) E - Mail: [info@havo-color.de](mailto:info@havo-color.de)**